

SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE NEUTRO H 50 CM SPESSORE 23 MY			
TEST	U.MIS.	VALORE	NORMA ASTM
M.F.I.(kg 2,16 - T 190°c)	gr/10'	2,5	D1238
DENSITA'	gr/cmc	0,918-0,92	D1505
CARICO A ROTTURA LON.	N/mm ²	30+/- 10%	D882
CARICO A ROTTURA TRAS.	N/mm ²	18+/-10%	D882
CARICO DI SNERVAMENTO LON.	N/mm ²	9+/-10%	D882
CARICO DI SNERVAMENTO TRAS	N/mm ²	8+/-10%	D882
ALLUNGAMAM.A ROTTURA LON.	%	380+/-15%	D882
ALLUNGAMAM.A ROTTURA TRAS	%	650+/-15%	D882

Il film è ottenuto da resine e additivi atossici (D.M.21/03/1973 e successivi) riciclabile al 100%